

STAR BRAND®



Cross Texture Stripe

2400

2400 Cross Texture Stripe

後染

交織ストライプ

〈商品紹介〉

交織のT/Cを使用した後染めのストライプです。

20番手の糸を使用しておりますので厚みがありしっかりとした風合いになっており、ポリエステルが入ることシワになりにくく、重衣料やユニフォーム等にデザイン性を持たせる事も出来る商品になっております。

洗濯絵表示

	洗濯	漂白	アイロン	商業クリーニング	タンブル	絞り方	自然乾燥
JIS絵表示							
ISO絵表示							
付 記			あて布をする				

※上記の絵表示は、2400のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯	汗						摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド
	酸		アルカリ										
JIS L-0844	JIS L-0848						JIS L-0849Ⅱ型		JIS L-0860		JIS L-0846		(乳幼児)
変褪色 汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	A—A ₀
4	4-5	5	3-4	5	3-4	4-5	4-5	5	5	5	3-4	0.05以下	


※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

2400 Cross Texture Stripe

後染

交織ストライプ

QUALITY SAMPLE



バイアステープ

80m乱巻

英 文 名 #2400 Cotton 70% Polyester 30%
Bias Tape

原 反 規 格 112cm巾 55m乱

組 成 Cotton 70% Polyester 30%
(綿) (ポリエステル)

打 ち 込 み 20S×20S 130本

染 色 後染め 30色展開

MADE IN JAPAN

30 COLOR SAMPLES

22 濃ピンク



23 水色



24 イエロー



25 ライトグリーン



26 サックス



27 ベージュ



28 グレイ



29 ピンク



34 オレンジ



35 ダルグリーン



36 ブラウン



37 レッド



38 ブルー



39 紺



40 ブラック



2 濃ピンク



3 水色



4 イエロー



5 ライトグリーン



6 サックス



7 ベージュ



8 グレイ



9 ピンク



14 オレンジ



15 ダルグリーン



16 ブラウン



17 レッド



18 ブルー



19 紺



20 ブラック




PIPING

P₀

パイピング


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁

細芯パイピング



使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P₂

太芯パイピング

使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



FOLD

S・F

片折



W・F

両折



2F

二ツ折



LOOP

R₀

ループ（芯入り）



ST-1

ステッチループ



ACCENT


A・2

二色アクセント



S・A

サイドアクセント ①



※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。
※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧ください。