STAR BRAND®

BIAS TAPE

High Density Taffeta

6700

6700 High Density Taffeta
高密度タフタ

撥水

QUALITY SAMPLE

バイアステープ	66m乱巻
英文名	#6700 Polyester Bias Tape
原反規格	150cm巾　46m乱
組成	Polyester (ポリエステル) 100%
打ち込み	50D×50D　274本
染色	後染め 48色展開

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

経糸・緯糸に50デニール／48フィラメントのハイマルチ糸を使用した高密度タフタです。
ソフト風合でドレープ性があり、適度の張り腰感があるのでシワが付きにくいです。
片面シレー及び撥水加工を付与した高機能素材です。

洗濯絵表示

	洗濯	漂白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライクリーニング	付記用語
JIS絵表示	40					F	絞り方（ヨワク） アイロン当て布使用

※上記の絵表示は、6700のものですので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗濯		汗				摩擦		ドライ（石油系）		水		ホルムアルデヒド（乳幼児）
		酸		アルカリ								
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	A−Ao
5	4	5	4−5	5	4−5	4−5	4−5	5	5	5	4−5	0.05以下

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

48 COLOR SAMPLES

48 COLOR SAMPLES

24 クリーム
2 カナリー
15 水色
20 花紺
28 ダークベージュ
3 イエロー
16 空色
9 パープル
66 コゲ茶
67 ゴールド
58 新幹線ブルー
10 ナス紺
25 ライトリキュウ
27 ダルリキュウ
26 グレイ
76 濃鼠
30 ディープブラウン
29 タン
31 ダークピーチ
57 ブルーグレイ
34 ダルグリーン
39 ブラウン
32 ダルセージ
21 ネイビー
18 ディープグリーン
36 ダークブラウン
33 ダルグレイ
22 ルリコン
19 ダークグリーン
38 チョコラ
42 ダークグレイ
23 ミッドナイト
35 アンティーク
40 ダークチョコラ
43 チャコールグレイ
45 ブラック

High Density Taffeta Main Parts
高密度タフタ

■PIPING■

P0
パイピング
使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm

P1
細芯パイピング
使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm

Px
極細パイピング
使用芯：20/3×3（ポリエステル）太さ0.6mm

P6
細太パイピング
使用芯：5150A（ポリエステル）太さ2.4mm

P
芯ナシパイピング

PP
芯ナシ二重パイピング

■FOLD■

SF
片　折

WF
両　折

CF
クロスフォールド

2F
二ツ折

4F
四ツ折

■STITCH■

FS 二ツ折ステッチ

※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。
※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧下さい。