

STAR BRAND®



Drape Satin
Polyester Satin

1900

4000

1900 Drape Satin

ドレープサテン

QUALITY SAMPLE



バイアステープ 70m乱巻
英 文 名 #1900 Polyester Bias Tape
原 反 規 格 122cm巾 50m乱
組 成 Polyester 100%
(ポリエステル)
打 ち 込 み 50D×75D 342本
染 色 後染め 50色展開

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

経糸を多く表に出す美しい光沢のある朱子織物です。
アセテートやキュプラと比べ、染色堅牢度に優れており、洗濯してもシワになりにくいです。減量加工を施してあり、薄くてドレープ性の高い風合いに仕上がっておりますので裏地としてもパイピングとしても使用出来る商品になっております。

洗濯絵表示

	洗 濯	漂 白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	付記用語
JIS絵表示							絞り方(ヨワク) アイロンあて布 使用

※上記の絵表示は、1900のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド	
		酸		アルカリ									
JIS L-0844		JIS L-0848				JIS L-0849Ⅱ型		JIS L-0860		JIS L-0846			(乳幼児) A-A ₀
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染		
4	4	4-5	4	4-5	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4	0.05以下	

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

50 COLOR SAMPLES



50 COLOR SAMPLES

1911 ラクダ



1910 ハダ



1926 ウス水色



1925 ベビーブルー



1929 アクアブルー



1918 茶



1920 ベビーピンク



1927 ウスアサギ



1924 水色



1948 青



1917 タン



1930 ウスピンク



1949 グリーン



1923 ウス紫



1946 濃水



1938 カーキ



1931 ピンク



1939 ディープグリーン



1922 フジ



1945 紺



1937 ダークブラウン



1941 レッドローズ



1951 ウスグレイ



1942 ローズパープル



1944 濃紺



1936 チョコラ



1934 レッド



1952 ペイルグレイ



1943 ナスビ



1955 ミッドナイト



1956 ダークチョコラ



1935 ワイン



1953 グレイ



1954 チャコールグレイ



1940 ブラック



1900 Drape Satin

ドレープサテン

Main Parts



メインパーツ

■PIPING■

P₀

パイピング



使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁


細芯パイピング

使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P


芯ナシパイピング



P_w

ウーリーパイピング

使用芯：ウーリー芯 太さ2mm



AP


二色パイピング

使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



■SCALLOP■



2FS ニツ折スカラップ



■FOLD■


SF

片折



WF

両折




CF

クロスフォールド




2F

ニツ折




4F

四ツ折



■STITCH■

ST-1 四ツ折ステッチ



※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。
※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧ください。

4000 Polyester Satin

ポリエステルサテン

QUALITY SAMPLE



バイアステープ 70m乱巻
英 文 名 #4000 Polyester Bias Tape
原 反 規 格 122cm巾 50m乱
組 成 Polyester 100%
(ポリエステル)
打 ち 込 み 75D×75D 313本
染 色 後染め 52色展開

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

ポリエステル素材の朱子織物です。
手触りが滑らかで、ツルツルとした肌触りが特徴です。光沢があり華やかな雰囲気がありますので、様々なアイテムのテープやパイピングとして使用出来る商品になっております。

洗濯絵表示

	洗 濯	漂 白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	付記用語
JIS絵表示							絞り方 (ヨウク) アイロンあて布 使用

※上記の絵表示は、4000のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド	
		酸		アルカリ									
JIS L-0844		JIS L-0848				JIS L-0849Ⅱ型		JIS L-0860		JIS L-0846			(乳幼児) A-Ao
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染		
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	0.05以下	

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

52 COLOR SAMPLES

401 ホワイト

403 アイボリー

453 ホワイトベージュ

419 ウスベージュ

420 ベージュ

402 オフホワイト

454 ハダ

409 柿

461 ダークベージュ

421 濃ベージュ

404 レモン

405 くちなし

456 アプリコット

406 ゴールド

430 イチョウ

52 COLOR SAMPLES

414 アクアブルー



413 水色



415 セージ



408 ペイルピンク



460 シナモン



458 青緑



455 紫



457 ウグイス



407 ピンク



422 茶



416 スカイブルー



417 パープル



431 ヨモギ



425 ローズピンク



462 ライトブラウン



418 ロイヤルブルー



410 ウスグレイ



459 ディープグリーン



427 レッド



451 ココアブラウン



424 紺



411 グレイ



432 緑



426 レッドローズ



423 ダークブラウン



463 ルリコン



412 ダークグレイ



464 グレイグリーン



429 レッドワイン



450 チョコラ



433 濃紺



452 濃グレイ



465 ブルーグレイ



428 ワイン



467 ダークチョコラ



434 ブラック



466 チャコールグレイ



4000 Polyester Satin Main Parts

ポリエステルサテン



メインパーツ

■PIPING■

P₀

パイピング


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁



細芯パイピング

使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P


芯ナシパイピング



Pw

ウーリーパイピング

使用芯：ウーリー芯 太さ2mm



AP


二色パイピング

使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



■SCALLOP■

2FS ニツ折スカラップ



■FOLD■


SF

片折




WF

両折




CF

クロスフォールド



2F

ニツ折




4F

四ツ折



■STITCH■

ST-1 四ツ折ステッチ



※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。
※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧ください。