

STAR BRAND®

BIAS TAPE

Stretch Knit

6300

6300 Stretch Knit

ストレッチニット

‘TORAY’

QUALITY SAMPLE

バイアステープ 70m乱巻

英 文 名 #6300 Polyester Bias Tape

原 反 規 格 122cm巾 50m乱

組 成 Polyester (ポリエステル) 100%

系 使 い 33t×33t

染 色 後染め 42色展開

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

ストレッチ性のある表素材にも対応できる2WAYストレッチ。


環境への配慮・快適さ・軽さ・しなやかさを持ち、

吸水性・制電性にも優れていますので、様々な商品とも合わせやすい商品になります。

カジュアル・スポーツ・ワーキングウェア等さまざまな分野でご使用いただけます。

6300 Stretch Knit 追加 8色

6305 スカイグレイ



6337 レッドグレイ



6342 マスクメロン



6330 パウダーベージュ




6344 オークル



6326 ブロンズ



6339 ショコラ




6391 鉄紺




42 COLOR SAMPLES

6310 ホワイト



6309 ホワイトベージュ




6324 コゲ茶



6377 オフホワイト



6321 ベージュ




6352 ウス茶




6320 アイボリー




6322 ディープベージュ




6329 茶




6384 ミルクレモン



6323 ダークベージュ




6302 ダークブラウン




6319 イエロー



6350 ライトオリーブ



6353 グリーン



6325 ウスカーク



6315 ダルセージ



6340 深緑




6354 カーキ



6355 グリーンティ



6393 グレイグリーン



42 COLOR SAMPLES


6301

ウスピンク




6304

ウスグレイ




6306

ブルーグレイ




6316

ピンク




6370

グレイ



6372

ダークグレイ



6361

オレンジ



6373

濃鼠




6307

チャコールグレイ



6317

ディープオレンジ



6371

水色



6392

紺



6399

レッド




6387

空色



6318

濃紺




6303

ディープレッド




6360

フジ



6338

ミッドナイト




6365

ワイン




6334

サックス



6311

ブラック



6300 Stretch Knit MainParts

ストレッチニット

メインパーツ

■ PIPING ■

Po

パイピング

使用芯: 5900A (ポリエステル) 太さ1.8mm



PW

ウーリーパイピング

使用芯: ウーリー芯 太さ2mm



P

芯ナシパイピング



■ FOLD ■

WF

両折れ



2F

二つ折れ



4F

四つ折れ



■ 参考品 ■

PF

重ねパイピング(M7000)




プリントテープ




PF

重ねパイピング(#600)



重ねST-1(#600)



洗濯絵表示

	家庭洗濯	漂 白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	クリーニング
JIS絵表示						

※上記の絵表示は、6300のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。
 ※洗濯ネット使用 アイロンあて布使用

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド (乳幼児) A-Ao
		酸		アルカリ								
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	
4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	0.05以下

リビング：JIS L 1076 A法(10H)5級 スナッグ：JIS I 1058 A法メース法(たて 4.5級 よこ 4級)

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

1. 環境性能

リサイクルPET「&+®」使用

※&+®は東レ(株)の登録商標です。

「&+®」は回収PETボトルだけでなく、回収漁網や回収衣料など、様々な分野に回収範囲を広げる事で、幅広く回収ストーリーへの共感と参加を促します。それにより、東レが保有する高い技術力を活かして再資源化された高付加価値素材のラインナップを拡充し販売を拡大させることで、より一層、持続可能な循環型社会の実現に向けた貢献を加速します。

東レグループは、「東レ・サステナビリティ・ビジョン」において、「資源が持続可能な形で管理される世界」を、2050年に目指す世界のひとつとし、資源の枯渇問題、大量のゴミによる海洋汚染、CO₂排出量の抑制などの様々な課題を解決し、持続可能な循環型社会を実現するために全社をあげて取り組んでいます。今後も様々な分野で回収ストーリーへの参加を促し、その活動のシンボルとして「&+®」の取り組みを広く社会に訴求し、高付加価値なリサイクル繊維のグローバルな事業拡大を目指して参ります。

再生資源 * 使用比率：約57%

再生ポリエステル繊維

●回収PETボトルからつくる事例



*再生資源とは、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の第二条・4項の法定用語です。

2. ストレッチ性

伸びのある表素材に対応できる優れた2WAYストレッチ性。
タイトなシルエットもきれいに表現できます。

3. 吸水性

汗による不快感を軽減させ爽やかな着心地。
吸水加工により、汗を素早く吸い取り、生地全体に拡散させて
素早い乾燥を助けます。

4. 制電性

繊維中に練り込まれた制電成分が嫌なまとわりつきやパチパチ感を軽減させます。
また洗濯耐久性にも優れます。 ※制電糸「パレル®」使用

PAREL®
パレル®

繊維中の制電剤または空気中の水分に
電荷を漏電して除電する。

